

kühnplast GmbH + Co KG KUNSTSTOFFWERK

Postfach 18

**D-73561 Mögglingen** Tel.: 07174-295 Fax 07174-6380

E-Mail: kuehnplast@t-online.de

## PVC-U Std 3 (PVC-hart, erhöht schlagzäh)

## Formmasse DIN 7748-PVC-U, EDP, 078-25-26

| Mechanische-, Thermische- und Elektrische Eigenschaften |                         |                         |                                     |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|   | Einheit                 | Norm                    | Werte                               |
| Rohdichte   | g/cm³                   | DIN 53 479              | 1,4                                 |
| Zugfestigkeit   | N/mm²                   | DIN 53 455              | 40-45                               |
| Zug-E-Modul   | N/mm²                   | DIN 53 457              | 2600                                |
| Biege-E-Modul   | N/mm²                   | DIN 53 457              | 2500                                |
| Schlagzähigkeit   | KJ/m²                   | DIN 53 453              | ohne Bruch                          |
| Kerbschlagzähigkeit                                     | KJ/m²                   | DIN 53 453              | 20-30                               |
| Vicat Erweichungstemperatur                             | °C                      | DIN ISO 306 Verfahren B | 78                                  |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient                    | $K^{-1} \times 10^{-6}$ |                         | 70-80                               |
| Spezifischer Durchgangswiderstand                       | Ohm x cm                |                         | ≈ 10 <sup>13</sup>                  |
| Oberflächenwiderstand                                   | Ohm                     |                         | 10 <sup>15</sup> ->10 <sup>16</sup> |

Der VC-Gehalt liegt innerhalb der internationalen Normen (nicht über 10 ppm) (Richtlinie 78/142/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft)

Die von uns eingesetzten Stabilisatoren, Gleitmittel und Modifier entsprechen der Empfehlung der Kunststoff-Kommission des Bundesgesundheitsamtes (BGA) zur Herstellung von Trinkwasserleitungsrohren aus PVC-hart (E, KTW-Empfehlung Teil 1.3.1 Polyvinylchlorid, stand 12.08.1976), bzw. der Empfehlung A II der Kunststoff-Kommission des Bundesgesundheitsamtes (BGA) für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen und liegen unterhalb der erlaubten Einsatzmenge.

Erzeugnisse aus PVC-U sind in der Regel ohne Brandschutzausrüstung schwer entflammbar.

- B1 nach DIN 4102, bis V0 nach UL 94 -

Die angegebenen Werte entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie können jedoch nur als unverbindlicher Hinweis angesehen werden und stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.